

**Produktbeschreibung**

- Parkett
- V-Fuge (GO2)
- Abmessungen (L x B x D)
- Holz Nutzschiicht
- Trägermaterial
- Unterschicht
- Gesamtstärke
- Gewicht
- Feuchtigkeitsgehalt (bei Lieferung)
- Holzart
- Oberflächenbehandlung
- Verpackung
- Verpackung contents
- Einsatz für die Umwelt
- Garantie
- Verlegung
- Fußbodenheizung

**Einheit**

3 strip  
No  
1180 x 210 x 14  
3,3 <sup>+0/-0.1</sup>  
HDF Stärke 9  
mm Nadelholz 1,5  
mm 14  
mm 11  
kg/m<sup>2</sup> 7-10  
%  
Eiche  
High Performance Ultimtec Lacquer, Geölt or Wax-oil  
Karton für die Verpackung (besteht zu 95% aus recyclete Rohstoffen)  
PE-Folie  
8 Dielen = 1,98m<sup>2</sup>  
Karton 50 Kartons = 99,12m<sup>2</sup>  
Palette PEFC (Eiche)  
30 Jahre im Wohnbereich (Siehe Vorschriften auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com))  
Verlegesysteme: lebenslange Garantie  
Mechanisches Verriegelungssystem: BestLoc und BestLoc X-Treme, Ohne Leim, ohne Werkzeuge  
(Siehe Vorschriften auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com))  
DTU 51.11 Schwimmende Verlegung (Französische Installationsvorschriften)  
DTU 51.2 Verlegung mit Leim (Französische Installationsvorschriften)  
Geeignet (lesen Sie die Vorschriften auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com))

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Ist-Werte
• Abriebbeanspruchung	CS10 (NF Parkett) EN 13329 (Test S42)	Umdrehungen (TT) Umdrehungen (TT)	6000-9000 (lackiert) >700 (lackiert)
• Lackversiegelung		Glänze 60° Glänze 60° Glänze 60°	27 <sup>+/-2</sup> (satiert) 15 <sup>+/-2</sup> (patiniert) 7 <sup>+/-2</sup> (matt lackiert)
• Brandverhalten	EN 13 501-1	Eiche	Dfl-S1
• Rutschhemmung	XP CEN TS 15676	SRT Längsschnitt (CV %) SRT Querschnitt (CV %)	70,5 % (18,8 %) (lackiert) 79,2 % (12,8 %) (lackiert)
• Klebkraft	ISO 2409	Klebkraft	1
• Wärmedurchlaßwiderstand		Koeffizient m <sup>2</sup> K/W	Eiche : 0,06622
• Europäische Klasse (Rohes Holz)	EN 685	Eiche	31
• Stärke Verriegelungssystem		Kg/m Kg/m	Längsseite > 550 Kurzer Seite > 1 000
• CE-Klassifizierung	EN 14342		
• Formaldehyde	EN 717-1	µg/m <sup>3</sup>	E1
• VOC	ISO 16 000-9	µg/m <sup>3</sup>	A+

**Pflege**

Wartungs- und Pflegeanleitung siehe: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

**Für Gewerbliche Zweke, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.**

